S24 Pintura Acrílica

Señalización Rápida

NATURALEZA

Sistema de señalización en base a resinas acrílicas y metacrilicas con cargas de granulometría seleccionada de secado extremadamente rápido.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:		Mate
Densidad:	Liso:	1,35-1,45 grs/cm^3 (variaciones en función del color)
	Rugoso:	1.40-1.55grs/cm^3 (variaciones en función del color)
Sólidos en peso:		≈ 65-70%
Rendimiento teórico:	Liso:	7-9 m^2/litro
	Rugosa:	1 m^2/kg
Secado:		20 minutos
Repintado:		40 minutos
Diluyente:		Disolvente Sintético Industrial
Colores:		Amarillo, Blanco

CARACTERÍSTICAS

- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la alcalinidad y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Proporciona acabados tanto liso como rugoso de gran adherencia, dureza, buena flexibilidad y resistencia al desgaste.
- Añadiendo o espolvoreando microesferas de vidrio redondeadas de diferente granulometría se consigue una reflexión de la luz al incidir esta sobre la superficie.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Recubrimiento muy adecuado, en interior y exterior para proteger y decorar suelos de hormigón y asfalto, así como para señalización vial (peatones, carriles bici o vehículos donde se requiera un acabado antideslizante).

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- No aplicar por debajo de 5º C ni con el soporte muy caliente.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para la segunda mano se puede aplicar al uso.
- Se podrá sellar con nuestro Barniz Acrílico Exteriores para aumentar su durabilidad.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Liso: 4 litros y 20 litros.

Rugoso: 25kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.